

Fiche Technique

Textiles et Films | Tissus en Polyester | FB217, FB218, FB439, FB502

Propriété	Spécification	Méthode d'essai
Article No.	FB502, FB217, FB218, FB439 Polyester brossé	
Description	100% Tricot en Polyester brossé	
Taille Denier	50D/50D	
Nombre de fils	24F, 28G	
Poids	135 ± 5 gm/l.vg	
Recouvrement	N/A	
Finition	Thermofixée à 170°C	
Largeur	62/63"	
Abrasion de surface (H-18 roues, 1000g charge)	Moyenne No. cycles passé 300 cycles	ASTM D3884-92 (Taber)
Force de cassage (1BF)	7 kgs/cm ²	ASTM D5034-95 (Saisie)
Force de déchirure (1BF)	Déformation 14.879 kgs Fill 9.794 kgs	ASTM D2262-83 (Langue)

REV. 002

REV. DATE: 09/30/18

ISO 9001:2015 • ISO/IEC 17025:2017

Jacobs & Thompson ne peut prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations et nos produits, ou les produits d'autres fabricants associés à nos produits, peuvent être utilisés. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus en appliquant les informations relatives à la sécurité et à la pertinence de nos produits, que ce soit seul ou en combinaison avec nos produits. Sauf convention écrite contraire, nous vendons les produits sans garantie et les utilisateurs sont invités à effectuer leurs propres tests pour déterminer la sécurité et l'adéquation de chaque combinaison de produits à leurs propres fins.